

Kyburz SA a développé une gamme de glaces de montres en PMMA ou PC présentant une meilleure résistance aux chocs et à la raye.

NEX Scratchguard

- Test de stockage en température: -20°C / + 70 °C/ pendant 24h
- Test climatique: 60°C- 90% humidité/ pendant 168h
- Test de choc à l'eau: 60° à 5°C pendant 3 secs
- Test à l'eau de mer: 40°C/ eau de mer/ pendant 72h
- Test du scotch température normale
- Test du scotch: après stockage dans l'eau à 60°C
- Test de l'eau: 40°C / 3 jours
- Test à la sueur artificielle: 40°C / 3 jours
- Test de résistance à l'abrasion: 60'000 fois / 5 cycles de 28'000 fois
- Test de résistance aux UV

